

APPRÊT RAPIDE 1K—QUICK PRIMER

Fiche technique n°827

Mise à jour 3/ Novembre 2015



	Description Technique	Supports	Préparation de surface
Conforme aux normes Européennes COV.	2 à 3 couches	Vieilles peintures poncées et nettoyées	 Nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon doux. Dégraisser avec Body 770 ANTISIL standard / Body 771 ANTISIL rapide.
Excellent primaire 1K.	Hors-poussières en 10min à 23°C	Bois	S'assurer que la surface a été séchée à l'air et non pas essuyée.
Idéal pour les surfaces métalliques, mais aussi pour les réparations spots sur automobiles.		Fibre	
Peut-être recouvert par une peinture aérosol après 10 minutes de séchage.		Métal	 Assurez-vous de porter les équipements de protection individuelle adaptés. Utiliser le produit dans un local aéré et ventilé.
Il est conseillé d'attendre quelques heures avant de repeindre en 1K ou 2k.		Surfaces d'origine constructeur (OEM) et apprêts d'origine	
		Mastics polyester	

Procédé d'application: >>>

Appliquer sur les surfaces métalliques, ou pour préparer des réparations spots sur automobiles. Sèche en 10 min et peut être recouvert par tous types de peintures 2K et primaires 2K.



Bien agiter avant usage



2 à 3 couches
Environ 20-30 µm



Hors-poussières en 10 min à 23°C



Pulvériser en fines couches à une distance de 20-30cm en attendant 3-5 minutes entre chaque couche pour obtenir les meilleurs résultats.

Point éclair: -97°C

Densité: 0.92 g/cm³

Matière solide (sans solvant): 17% du poids

Rendement théorique: -

VOC (2004/42/EC)

La limite de composé organique volatil (VOC) pour cette catégorie de produit (aérosol) est de 840g/L. Ce produit contient dans sa version PAE (Prêt à l'emploi) 715g/L. 2004/42/IIB(e)(840)715.

Nettoyage des outils: -

Stockage: Stocker le produit dans un endroit frais (entre +5 et +25°C). Peut être conservé jusqu'à 36 mois dans son emballage d'origine non utilisé.

Remarques:

- Toujours utiliser le produit selon les spécifications indiquées.
- Bien agiter avant utilisation. Agiter pendant 2 à 3 minutes après que la bille d'agitation ait commencé à faire du bruit.
- S'assurer que la surface à recouvrir est propre et exempte de poussières, huiles, cires, etc. Tester le produit sur une surface similaire avant usage.
- Ce produit fonctionne mieux entre 10 et 25°C.

Pour usage professionnel uniquement. Les informations délivrées dans cette fiche technique ont été soigneusement sélectionnées à travers une série d'investigations en laboratoire. Ces données sont basées sur les meilleures connaissances du produit au moment de l'émission de cette fiche. Les renseignements contenus dans cette fiche sont donnés à titre indicatif seulement. Nous ne sommes pas responsables de leur exactitude. Il appartient à l'utilisateur de vérifier les mises à jour. La propriété intellectuelle de ce produit, de ses marques et de ses droits d'auteur sont protégés. Tous droits réservés. La fiche de sécurité et les informations figurant sur l'emballage doivent être lues attentivement. Nous pouvons modifier ou interrompre l'exploitation de tout ou partie des informations à tout moment, à notre seule discrétion, sans préavis et n'assumons aucune responsabilité quant à la mise à jour des informations. Toutes les règles énoncées dans la présente clause s'appliqueront en conséquence aux modifications et modifications futures.